

# Shimmer

FASHION



Scope 1 and 2

Shimmer illumina di nuova luce il mondo della moda: un'esclusiva pelle di mezza bovina laminata a grana dollaro, che promette di portare un tocco di brillantezza a ogni creazione. Questa collezione, perfetta per calzature eleganti e articoli di pelletteria pregiati, brilla per la sua finitura che cattura e riflette la luce, regalando un effetto scintillante irresistibile. Con Shimmer, ogni stilista ha l'opportunità di esplorare nuove frontiere creative.

Shimmer illuminates the fashion world with a new light: an exclusive semi-aniline leather with a laminated dollar grain, promising to bring a touch of brilliance to every creation. Perfect for elegant footwear and fine leather goods, this collection shines with its finish which captures and reflects light, offering an irresistible sparkling effect. With Shimmer, every designer has the opportunity to explore new creative frontiers.



Extra-EU origin



Thickness 1.2–1.4 mm



Average size 22–26 sf




Chrome tanning



Dyed through

Analisi Test	Metodo di prova Test method	Unità di misura Measurement unit	Garantito Guaranteed
Resistenza allo strappo Tear strength	UNI EN ISO 3377-2	N	≥ 35
Resistenza alla trazione Tensile strength	UNI EN ISO 3376	N/mm <sup>2</sup>	≥ 10
Resistenza alle flessioni (secco, 20.000 cicli) Flex resistance (dry, 20.000 cycles)	UNI EN ISO 5402	-	Nessun danno No damage
Distensione del fiore allo scoppio Distension and strength of grain	UNI ISO 3379	mm	≥ 7
Adesione della rifinitura (a secco) Finish adhesion (dry)	UNI EN ISO 11644	N/cm	≥ 3
Solidità del colore allo strofinio (secco, 50 cicli) Colour fastness to rubbing (dry, 50 cycles)	UNI EN ISO 11640	Scala dei grigi Grey scale	≥ 3
Solidità del colore allo strofinio (umido, 20 cicli) Colour fastness to rubbing (wet, 20 cycles)	UNI EN ISO 11640	Scala dei grigi Grey scale	≥ 3
Solidità del colore alla luce artificiale (24h, energia di esposizione 5.300 kJ/m <sup>2</sup> ) Colour fastness to artificial light (24h, exposition energy 5.300 kJ/sqm)	UNI EN ISO 105B02 (MET. 5)	Scala dei blu Blue scale	≥ 3
Crockmeter (secco, 10 cicli) Crockmeter (dry, 10 cycles)	UNI EN ISO 20433	Scala dei grigi Grey scale	≥ 3
Crockmeter (umido, 10 cicli) Crockmeter (wet, 10 cycles)	UNI EN ISO 20433	Scala dei grigi Grey scale	≥ 3



## LEATHER CARE

Evitare la luce diretta del sole.  
Evitare l'esposizione alle fonti di calore.  
Avoid direct sunlight.  
Avoid exposure to heat sources.

La pelle di Gruppo Mastroto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased, certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Gruppo Mastroto leather has been subjected to the Biobased measurement method, certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The Biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is in according to ASTM International D6866.



Azienda con Sistemi di Gestione  
Certificati: qualità UNI EN ISO 9001:2015,  
ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

Company with Management System  
Certified: quality UNI EN ISO 9001:2015,  
environmental UNI EN ISO 14001:2015.

