

Shimmer

FASHION

Shimmer illumina di nuova luce il mondo della moda: un'esclusiva pelle di mezza bovina laminata a grana dollaro, che promette di portare un tocco di brillantezza a ogni creazione. Questa collezione, perfetta per calzature eleganti e articoli di pelletteria pregiati, brilla per la sua finitura che cattura e riflette la luce, regalando un effetto scintillante irresistibile. Con Shimmer, ogni stilista ha l'opportunità di esplorare nuove frontiere creative.

Shimmer illuminates the fashion world with a new light: an exclusive semi-aniline leather with a laminated dollar grain, promising to bring a touch of brilliance to every creation. Perfect for elegant footwear and fine leather goods, this collection shines with its finish which captures and reflects light, offering an irresistible sparkling effect. With Shimmer, every designer has the opportunity to explore new creative frontiers.



Extra-EU
origin



Thickness
1.2–1.4 mm



Average size
22–26 sf



Chrome
tanning



Dyed
through

Analisi Test

Metodo di prova Test method

Unità di misura Measurement unit

Garantito Guaranteed

Resistenza allo strappo
Tear strength

UNI EN ISO 3377-2

N

≥ 35

Resistenza alla trazione
Tensile strength

UNI EN ISO 3376

N/mm²

≥ 10

Resistenza alle flessioni (secco, 20.000 cicli)
Flex resistance (dry, 20.000 cycles)

UNI EN ISO 5402

-

Nessun danno
No damage

Distensione del fiore allo scoppio
Distension and strength of grain

UNI ISO 3379

mm

≥ 7

Adesione della rifinitura (a secco)
Finish adhesion (dry)

UNI EN ISO 11644

N/cm

≥ 3

Solidità del colore allo strofinio (secco, 50 cicli)
Colour fastness to rubbing (dry, 50 cycles)

UNI EN ISO 11640

Scala dei grigi
Grey scale

≥ 3

Solidità del colore allo strofinio (umido, 20 cicli)
Colour fastness to rubbing (wet, 20 cycles)

UNI EN ISO 11640

Scala dei grigi
Grey scale

≥ 3

**Solidità del colore alla luce artificiale
(24h, energia di esposizione 5.300 kJ/m²)**
Colour fastness to artificial light
(24h, exposition energy 5.300 kJ/sqm)

UNI EN ISO 105B02
(MET. 5)

Scala dei blu
Blue scale

≥ 3

Crockmeter (secco, 10 cicli)
Crockmeter (dry, 10 cycles)

UNI EN ISO 20433

Scala dei grigi
Grey scale


≥ 3

Crockmeter (umido, 10 cicli)
Crockmeter (wet, 10 cycles)

UNI EN ISO 20433

Scala dei grigi
Grey scale

≥ 3



LEATHER CARE

Evitare la luce diretta del sole.
Evitare l'esposizione alle fonti di calore.
Avoid direct sunlight.
Avoid exposure to heat sources.

La pelle di Gruppo Mastrotto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased, certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Gruppo Mastrotto leather has been subjected to the Biobased measurement method, certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The Biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is in according to ASTM International D6866.



Azienda con Sistemi di Gestione
Certificati: qualità UNI EN ISO 9001:2015,
ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

Company with Management System
Certified: quality UNI EN ISO 9001:2015,
environmental UNI EN ISO 14001:2015.

