

La collezione Vogue porta l'eleganza naturale della pelle bovina di origine europea al centro della scena, con una grana naturale lavorata che ne esalta il tocco morbido e compatto. Questa pelle è caratterizzata da una mano morbida e un aspetto semilucido molto naturale e attraente, perfetta per chi desidera dare a divani e poltrone un valore pregiato.

The Vogue collection brings the natural elegance of European-origin bovine leather to the fore, with a natural grain processed to enhance its soft and compact texture. This leather is characterised by a soft hand and a very natural and attractive semi-glossy appearance, perfect for those who want to give sofas and armchairs a precious value.



European origin



Thickness 1.2–1.4 mm



Average size 52–54 sf



Chrome tanning



Dyed through


**Analisi**  
Test

**Metodo di prova**  
Test method

**Unità di misura**  
Measurement unit

**Garantito**  
Guaranteed

<b>Resistenza allo strappo pantalone</b> Tear strength (single edge tear)	UNI EN ISO 3377-1	N	≥ 20
<b>Solidità del colore allo strofinio (secco, 500 cicli)</b> Colour fastness to rubbing (dry, 500 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
<b>Solidità del colore allo strofinio (umido, 250 cicli)</b> Colour fastness to rubbing (wet, 250 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
<b>Solidità del colore allo strofinio (sudore, 80 cicli)</b> Colour fastness to rubbing (sweat, 80 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 pH8	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
<b>Resistenza alle flessioni (secco, 50.000 cicli)</b> Colour fastness to rubbing (dry, 50.000 cycles)	UNI EN ISO 5402	-	Nessun danno No damage
<b>Adesione della rifinitura (a secco)</b> Finish adhesion (dry)	UNI EN ISO 11644	N/cm	≥ 2
<b>Solidità del colore alla luce artificiale (energia di esp. 16.000 kJ/m²)</b> Color fastness to artificial light (exp. energy 16.000 kJ/sqm)	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Scala dei blu Blue scale	≥ 4
<b>Resistenza al fuoco, alla sigaretta e alla piccola fiamma</b> Smolder resistance, cigarette and match flame	CAL TB-117 (2013, Sec. 1) BS 5852: 1979, source 0-1 BS EN 1021-1-2:2006	-	Passa Pass



[www.blauer-engel.de/uz148](http://www.blauer-engel.de/uz148)

**LEATHER CARE**

Evitare la luce diretta del sole.  
Evitare l'esposizione alle fonti di calore.  
Avoid direct sunlight.  
Avoid exposure to heat sources.



0575

Reg. II-2/3, Reg. II-2/5, Reg. II-2/9, Reg. X/3, Reg. II-2/3, Reg. II-2/5, Reg. II-2/9, IMO Res. MSC 36(63)-(1994 HSC Code), 7 IMO Res. MSC. 97(73)-(2000 HSC Code), 7 IMO Res. MSC. 307(88)-(2010 FTP Code), IMO/MSC/Circ. 1102.

La pelle di Gruppo Mastrotto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased, certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Gruppo Mastrotto leather has been subjected to the Biobased measurement method, certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The Biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is in according to ASTM International D6866.